

TEROKAL 2400

Colle contact
Base polychloroprène

Statut: 24.08.2001

DESCRIPTION/DOMAINE D'EMPLOI

Colle contact solvantée pour collage de matériaux entre eux et sur tous les supports.

TEROKAL 2400 est destinée aux collages devant résister aux températures élevées (jusqu'à + 120°C).

Matériaux : Bois, contreplaqué, agglomérés, stratifiés, liège, caoutchoucs, cuir, plastiques rigides, métaux, céramiques.

Ne convient pas pour le PVC souple, le polystyrène expansé ou extrudé, le polyéthylène et le téflon.

APPLICATION

TEROKAL 2400 est une colle à base de polychloroprène et de résines synthétiques, en solution dans des solvants organiques.

Elle s'utilise en double encollage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- | | | |
|--|---|-------------------------|
| • Aspect/couleur (CP-23) | : | liquide fluide jaunâtre |
| • Densité à 23°C [selon méthode T-05] | : | 0,85-0,88 |
| • Viscosité Drage 20°C [selon méthode CP-06] | : | 30-35 TV |
| • Extrait sec [selon méthode QO-31] | : | 21-25 % |

PROPRIETES INDICATIVES

- | | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------|
| • Temps de gommage | : | 10-15 mn* |
| • Temps ouvert | : | 30-45 mn* |
| • Temps de prise | : | résistance finale obtenue après 72 h |
| • Résistance mécanique du collage | : | 70 kg/cm ² |
| • Résistance en température | : | jusqu'à + 120°C |
| • Point éclair | : | - 20°C |

* N.B : Les temps de gommage, ouvert, et de prise dépendent de la température et de l'humidité ambiante.

MODE D'APPLICATION

- *Préparation des surfaces :*

Les surfaces à encoller doivent être propres, régulières, sèches, (8-12% d'humidité sur le bois) exemptes de graisses et de poussières.

Le cas échéant, nettoyer les surfaces à l'aide du **Diluant R**.

Rendre rugueuses les surfaces lisses et brillantes.

Pré-encoller les fonds poreux ou absorbants.

Nous recommandons de stabiliser les matériaux à coller et la colle à la même température avant d'effectuer l'encollage (+18°C et +25°C).

- *Mode d'emploi :*

- ✓ Homogénéiser soigneusement la colle avant emploi si besoin.

- ✓ Appliquer une couche régulière de produit sur les deux faces à assembler à l'aide d'une spatule finement dentelée ou à l'aide d'un pinceau à poils courts.

Dans le cas de surfaces importantes, appliquer la colle dans le sens de la longueur sur une face et dans le sens de la largeur sur l'autre face.

- ✓ Laisser gommer la colle pendant 10 à 15 minutes selon les matériaux et la température ambiante.

- ✓ Le film de colle doit être sec au toucher avant la mise en contact.

- ✓ Dans le cas d'une application au pistolet, diluer la colle à l'aide d'un diluant tel que le **DILUANT R**.

- *Collage :*

Assembler les 2 surfaces. Toute rectification est alors impossible.

Exercer sur la pièce assemblée une pression courte et forte, à l'aide d'un rouleau maroufleur.

Pour des pièces de grandes dimensions, utiliser de préférence une presse.

La résistance du collage est fonction de l'intensité de la pression et non de sa durée.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- ✓ Conserver les emballages hermétiquement fermés, surtout après utilisation.

- ✓ Conserver à l'abri de la chaleur.

- ✓ **Températures de stockage recommandées : +5°C à +50°C.**

PRECAUTIONS D'EMPLOI

TEROKAL 2400 étant volatil, il est conseillé de l'utiliser dans un local suffisamment ventilé. Nettoyer les traces de colles avec un diluant ou un solvant (DILUANT R).

DUREE LIMITE D'UTILISATION

12 mois (en emballage fermé d'origine)

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

EMBALLAGE

tubes de 125 ml, boîtes de 750 ml, bidons de 5 litres.

L'édition de cette fiche annule la validité des fiches précédentes.

